

PLANEO® F pâte

ENDUIT DE FINITION
NOUVELLE TECHNOLOGIE

[EXTRA
GLISSE]

- ▶ SANS SURÉPAISSEUR ET SANS ARRACHEMENT
- ▶ ASPECT TENDU AU SÉCHAGE
- ▶ BON POUVOIR COUVRANT
- ▶ BONNE DURETÉ



USAGE

Enduit de finition en pâte à haut rendement, intérieur, pour application aux rouleaux et lisseurs Planeo®.

SUPPORTS

PLANEO® F PÂTE s'applique sur supports bruts ou peints :

- Plaques de plâtre, plâtre
- Carreaux de plâtre
- Anciens fonds peints
- Enduits traditionnels de préparation des fonds
- Voile de verre

REDOUBLEMENT

- Redoublement par lui-même, dès que l'enduit est dur au toucher.

TEMPS DE REDOUBLEMENT

	Placo Brut	Fonds peints acryl.	Fonds peints glycéro
0,3 mm	1h00	2h30	3h00
0,5 mm	2h00	3h30	4h00
1 mm	5h00	> 8h00	> 12h00

Pour des conditions d'application : 20°C et 50% d'hygrométrie

FINITION

- Sans attendre son séchage complet, PLANEO® F PÂTE peut être recouvert par tous types de peintures en phase aqueuse, mates ou satinées dès que l'enduit est dur au toucher et ponçable. (rapport d'essais SGS, réf AX10-09671)

TEMPS DE MISE EN PEINTURE

	Placo Brut	Fonds peints acryl.	Fonds peints glycéro
0,3 mm	1h30	3h30	4h00
0,5 mm	3h00	4h30	5h00
1 mm	6h00	> 8h00	> 12h00

Pour des conditions d'application : 20°C et 50% d'hygrométrie

- Finition par tous types d'enduits, d'enduits de décoration, de peintures ou de revêtements muraux, après le séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES

physiques et techniques

PLANEO® F PÂTE : enduit intérieur en pâte, à base de carbonates de calcium et de résines.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III-2
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 1 mm
- Consommation : en ratissage : 0,3-0,4 kg/m², en lissage : 0,7kg à 1,2kg/m²
- Couleur : blanc
- White Index : 65
- Dureté shore : environ 80
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa

CONDITIONS

d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide des outils PLANEO® SYSTEM (vendus séparément),
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 17 kg.

RECOMMANDATIONS

et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer PLANEO® F PÂTE sur supports souples et/ou bloqués (type Dépron®, revêtements muraux lourds, liège, carrelage...), ni sur du papier peint, ni en extérieur.
- Ne pas recouvrir directement par des peintures époxy ou polyuréthane en phase solvant.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- En cas de dépose en épaisseur de l'enduit, il est recommandé, d'attendre un séchage complet avant d'appliquer la finition, pour limiter les phénomènes de spectres liés au retrait du produit.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU 59.1, 59.4.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de PLANEO® SYSTEM (enduits et outils) sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

MISE EN ŒUVRE PLANEO® SYSTEM



PLANEO® F pâte
ENDUIT DE FINITION
NOUVELLE TECHNOLOGIE



RATTRAPAGE DE PLANIMÉTRIE LOCALISÉ



1 - DÉPOSER l'enduit avec les rouleaux Cross ou Liss.



2 - APLANIR l'enduit avec le lisseur à lame dure.

1^{RE} PASSE - DÉPOSE EN ÉPAISSEUR



1 - DÉPOSER l'enduit avec les rouleaux Cross ou Liss.



2 - ÉGALISER l'enduit avec le lisseur à lame crantée.



3 - SURFACER l'enduit avec le lisseur à lame lisse souple.

PASSE(S) SUIVANTE(S)



1 - DÉPOSER l'enduit avec le rouleau Liss.



2 - RATISSER l'enduit avec le lisseur à lame dure ou souple.



OUTILS BREVETÉS DISPONIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT)



LES ROULEAUX

Les rouleaux s'utilisent pour la dépose des enduits PLANEO® en intérieur :

1 Rouleau Liss (Supports plans ou à faible relief)

2 Rouleau Cross (Supports à fort relief)

Les textures et formes des manchons ont été spécialement élaborées pour optimiser la dépose des enduits sur les supports.

Rouleau 180 mm vendu à l'unité (monture + manchons).

Manchons 180 mm (recharges) vendus par 2 unités.



LES LISEURS

Les lisseurs sont composés, d'une poignée ergonomique pré-montée d'un support de lame avec fourreau recevant les lames. Lames interchangeables en élastomère :

3 Lame crantée noire, pour égaliser l'enduit après la dépose au rouleau.

4 Lame lisse souple grise, pour surfacer l'enduit après le passage de la lame crantée.

5 Lame lisse dure orange, pour aplanir

et/ou ratisser l'enduit après la dépose au rouleau.

6 Perche télescopique adaptable sur les rouleaux et lisseurs vendue à l'unité.

Lisseur complet vendu à l'unité (les lames sont conditionnées dans un étui de protection).

Disponible en 3 tailles 250 mm, 350 mm, 500 mm. Recharges de lames vendues par étui complet (chaque étui contient 3 lames).

TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS