

**VOOR ZEER  
VERZORGD  
SCHILDERWERK**

# CACHET BLEU

## AFWERKPLAMUUR MET TIJDSWINST

- ▶ **GOEDE HECHTING OP GESCHILDERDE ONDERGRONDEN**
- ▶ **IDEAAL VOOR SCHRAAPLAGEN EN FIJNE AFWERKING**
- ▶ **UITSTEKEND VERWERKBAAR**
- ▶ **KAN GEPOLIERD WORDEN**
- ▶ **PERFECT NAT-IN-NAT VERWERKBAAR**

### TOEPASSING

Afwerkplamuurpoeder voor tijdswinst, binnen, manueel toe te passen.

### ONDERGRONDEN

**AFWERKPLAMUUR** wordt op nieuwe of gerenoveerde geschilderde of onbehandelde ondergronden toegepast :

- Gips, gipsblokken, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde oppervlakken,
- Alle soorten plamuren,
- Cement, beton.

### AFWERKING

**AFWERKPLAMUUR** kan afgewerkt worden met alle gangbare verven en muurbekledingen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

**AFWERKPLAMUUR** : plamuurpoeder op basis van geselecteerde delfstoffen en bindmiddelen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III classe 3
- Codificatie GESVWAC (EN 16-566) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Aanmaakverhouding: 42% water  
(is 0,42 l water voor 1 kg poeder)
- Laagdikte : tot plaatselijk 2mm
- Verbruik : 250 tot 350 g/m<sup>2</sup>
- Open tijd: 24 uren
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerking : gemiddeld 8 tot 12 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Wit Index : 75
- Shore hardheid : 80
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,5 MPa

### GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurmessen of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten van de plamuur kunnen na droging verwijderd worden door wrijven, het gebruik van water is hierbij niet noodzakelijk.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in originele en gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

### VERPAKKING

- Doos van 1 kg
- Zakken van 5 kg, 15 kg en 25 kg.



### AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- **AFWERKPLAMUUR** niet op polystyreen, noch op verlijmde bekledingen, noch buiten aanbrengen.
- Niet aanbrengen bij temperaturen < 8 °C en > 35 °C en een vochtigheidsgraad > 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden
- Het is af te raden om de plamuur nog te verwerken van zodra deze begint uit te harden.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

### DOCUMENTEN

over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op [quickds.fr](http://quickds.fr) of [toupret.be](http://toupret.be)

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **AFWERKPLAMUUR** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)