



**[ HARD EN SOEPEL ]**

# EXTREM'WOOD

## 2-COMPONENTEN VUL- EN HERSTELMIDDEL VOOR HOUT



- ▶ **POLYURETHAANTECHNOLOGIE : HOGE WEERSTAND**
- ▶ **BLIJVENDE WEERSTAND EN ELASTICITEIT**
- ▶ **LANGE OPEN TIJD**
- ▶ **ZEER GOEDE WATERBESTENDIGHEID**

### TOEPASSING

2-componenten polyurethaan vulmiddel met blijvende elasticiteit voor het herstellen van afgebroken en ontbrekende delen van hout. Manuele toepassing, zowel binnen als buiten.

### ONDERGRONDEN

**EXTREM'WOOD** wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

### AFWERKING

**EXTREM'WOOD** is afwerkbaar met alle gangbare verven.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

**EXTREM'WOOD** : Component A (pasta) gemodificeerd polyurethaanacrylaathars. Component B (verharder) : gemodificeerd aromatische isocyaanaat

- Eigenschappen : (NFT 36-005) : Familie IV - Klasse 4d
- Codificatie : (NFT 30-608) :  $G_3E_5S_1V_0W_0A_0C_0$
- Laagdikte : onbeperkt
- Open tijd : 2 tot 4 uren na aanmaken (volgens de temperatuur)
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerken : gemiddeld na 24 uren (na volledige droging)
- Hechting plamuur/ondergrond (NFT 30-608) : > 0.8 MPa

### GEBRUIKSVOORWAARDEN en bewaring

- Meng de beide componenten zeer zorgvuldig door elkaar volgens de vernoemde mengverhouding
- Aanbrengmateriaal : plamuurmes, schildersmes of stopmes.
- Reiniging van het gereedschap : niet uitgehard materiaal kan verwijderd worden met cellulose verdunning of aceton
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in de originele gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

### VERPAKKING

- Component A : 250 g
- Component B : 100 g

### AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden
- Niet aanbrengen bij temperaturen <10°C en > 35°C en een vochtigheidsgraad van >80%
- Op onbehandeld hout wordt een voorbehandeling met **HARD'WOOD** aangeraden

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden volgens de geldende normen.
- Zij moeten hard, hechtend, schoon, gezond en droog zijn.

### DOCUMENTEN

over de normering

- NFT 30-608 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerk.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Veiligheidsfiches beschikbaar op [toupret.be](http://toupret.be)

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **EXTREM'WOOD** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)