

# MULTIFONCTIONS ENDUIT POLYVALENT

REBOUCHER  
EGALISER  
LISSER



- ▶ **IDÉAL SUR GROS CHANTIERS**
- ▶ **RÉVISION DES BANDES À JOINT**
- ▶ **PONÇAGE FACILE**

## USAGE

Enduit polyvalent en poudre spécial chantier neufs et en réhabilitation, intérieur, pour application manuelle.

## SUPPORTS

**MULTIFONCTIONS** s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints:

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous types d'enduits,
- Ciment, béton, béton cellulaire
- Crépis.

## RECOUVREMENT

**MULTIFONCTIONS** est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

## CARACTÉRISTIQUES

physiques et techniques

**MULTIFONCTIONS** : enduit en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant collulosique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 2
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage :
  - Rebouchage : 35% d'eau (soit 0,35 l d'eau pour 1 kg de poudre)
  - Surfaçage : 40% d'eau (soit 0,40 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Epaisseur d'application :
  - Rebouchage : sans limite
  - Surfaçage : jusqu'à 5 mm localement
- Consommation : 1 kg de poudre /m<sup>2</sup>/mm
- Temps d'utilisation : 1 heure
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

## CONDITIONS

d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT

- Sac de 15 kg.

## RECOMMANDATIONS

et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

## DOCUMENTS NORMATIFS

à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits de peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur [quickds.fr](http://quickds.fr), [toupret.ch](http://toupret.ch) ou [toupret.be](http://toupret.be)

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **MULTIFONCTIONS** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

### TOUPRET BENELUX

Dreef 7A - B-1740 Ternat Bruxelles  
Tél. : +32 2 223 39 02  
[toupretbenelux@toupret.com](mailto:toupretbenelux@toupret.com)  
[www.toupret.be](http://www.toupret.be)

### TOUPRET SUISSE

Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg  
Tél. : +41 (0)26 422 4055  
[toupretsuisse@toupret.com](mailto:toupretsuisse@toupret.com)  
[www.toupret.ch](http://www.toupret.ch)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).