

**[PRÊT
À L'EMPLOI]**

TX[®]140 2 EN 1

ENDUIT TOUS SUPPORTS D'ÉGALISAGE ET LISSAGE

- ▶ EXCELLENTE ADHÉRENCE
FONDS SOUPLES ET BLOQUÉS
- ▶ INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR
- ▶ IDÉAL EN PIÈCE HUMIDE



USAGE

Enduit tous supports d'égalisation et lissage en pâte, intérieur et extérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

TX[®]140 2 en 1 s'applique sur tous supports bruts ou peints :

- Carrelages, faïences, pâtes de verre,
- Polystyrène, liège,
- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous enduits traditionnels de préparation des fonds
- Béton, béton cellulaire,
- Ciment, parpaings, briques, pierres.

RECOUVREMENT

TX[®]140 2 en 1 est recouvrable par tous types de peintures intérieures et extérieures (sauf minérale) et revêtements muraux (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

TX[®]140 2 en 1 : enduit intérieur/extérieur en pâte, à base de charges de carbonates de calcium et de résines.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille IV-4b
- Codification (EN 16-566) : G₃S₂V₂W₁A₀C₀R₀
- Epaisseur d'application : jusqu'à 4 mm par passe
- Consommation : environ 1,7 kg/m²/mm
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.8 Mpa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Seaux de 5 et 15 kg.

TOUPRET BENELUX

Dreef 7A - B-1740 Ternat Bruxelles
Tél. : +32 2 223 39 02
toupretbenelux@toupret.com
www.toupret.be

TOUPRET SUISSE

Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg
Tél. : +41 (0)26 422 4055
toupretsuisse@toupret.com
www.toupret.ch

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickds.fr, toupret.ch ou toupret.be

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de TX[®]140 2 en 1 sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).