

**[ KLAAR VOOR  
GEBRUIK ]**

# WOOD FINISH

## AFWERKPLAMUUR EXTRA FIJN

- ▶ **SNELLE DROGING 4 U**
- ▶ **MEERDERE LAGEN PER DAG**
- ▶ **GEMAKKELIJK SCHUURBAAR**



### TOEPASSING

Extra fijne afwerkplamuur voor hout, manueel toe te passen zowel binnen als buiten.

### ONDERGRONDEN

**WOOD FINISH** wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

### AFWERKING

**WOOD FINISH** kan afgewerkt worden met de gebruikelijke verfsoorten.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

**WOOD FINISH** : plamuurpasta op basis van geselecteerde minerale vulstoffen en bindmiddelen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV-4b
- Codificatie (EN 16-566) :  $G_3S_1V_2W_1A_0C_0R_0$
- Laagdikte : tot 0.8 mm per laag
- Verbruik : gemiddeld 450g/m<sup>2</sup>
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerken : na gemiddeld 4 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,8MPa

### GEbruiksvoorwaarden en bewaring

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan
- Reinigen van de gereedschappen : restanten van de plamuur kunnen na droging verwijderd worden door wrijven, het gebruik van water is hierbij niet noodzakelijk
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in de originele en gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zonlicht.

### VERPAKKING

- Blik van 800 g.

### AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- **WOOD FINISH** niet aanbrengen op polystyreen, noch op vochtige ondergronden
- Niet aan brengen bij temperaturen <5°C en > 35°C en een vochtigheidsgraad > 80%
- Bij toepassingen buiten moet **WOOD FINISH** worden afgewerkt
- Bij onbehandeld hout wordt een voorbehandeling met **HARD'WOOD** aangeraden.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden volgens de geldende normen.
- Zij moeten hard, hechtend, schoon, gezond en droog zijn.

### DOCUMENTEN

over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerk.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Veiligheidsfiches beschikbaar op [quickds.fr](http://quickds.fr) of [toupret.be](http://toupret.be)

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **WOOD FINISH** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)